

Tətbiq sahələrinin təyini

Uyğun boya və örtük materiallarını seçmək üçün daxili və xarici səthlərin müxtəlif iqlim yükünə görə təsnifatı.

Məhsulun təsviri

Tətbiq sahəsi

Xarici və daxili səthlər yerli şəraitə və təyinatına görə müxtəlif iqlim yükünə məruz qalır. Uyğun örtük materialları və sistemləri seçərkən bu nəzərə alınmalıdır. Bəzi hallarda məhsulları yalnız iki sinfə (xarici/daxili istifadə) bölmək kifayət qədər dəqiq deyil. Xüsusilə daxili məkanlarda, məs. temperatur dəyişmələri, su buxarı və ya kondensat nəticəsində müxtəlif intensivlikdə geniş yük spektri yarana bilər.

Məsələn, adi yaşayış məkanlarında otaq iqlimi adətən sabit və qeyri-kritikdir, lakin istehsal sexlərində və ya iri ictimai işə müəssisələrində tamamilə fərqli ola bilər. Bütün hallarda tətbiq sahələri daxili məkanlar kimi müəyyən edilir.

Bu Texniki məlumat yerli iqlim şəraitindən və təyinatdan asılı olaraq 5 müxtəlif tətbiq sahəsini müəyyən edir. Dəqiq təsvirlər və sadalanan nümunələr vasitəsilə boyanacaq tikili asanlıqla təsnif edilə bilər.

Hər bir Caparol məhsulunun konkret tətbiq sahəsi üçün yararlılığı xüsusi Texniki məlumatda göstərilir.

Təsnifat xarici və daxili otaq iqliminin müxtəlif şəraiti üçün məhsulların etibarlı seçimini təmin edir.

Material xüsusiyyətləri

Tətbiq sahələrinin təsnifatı



Tətbiq sahələri		
	Təsvir	Nümunələr
Daxili 1	Əsasən sabit temperatur və normal iqlim şəraiti olan qızdırılan daxili məkanlar.	Yaşayış evləri, məktəblər, ofislər, sərgi salonları, otellərin, qulluq evlərinin və ya səhiyyə müəssisələrinin otaqları.
Daxili 2	Hava rütubəti (nisbi rütubət) bəzən yüksək olan, lakin səthdə daimi kondensat suyu əmələ gəlməyən daxili məkanlar/otaqlar.	Zirzəmi qaraqları, şəxsi vanna/duş otaqları və oxşar təyinatlı otaqlar, iş sahələri və təsərrüfat otaqları, anbarlar və emalatxanalar, yaşayış üçün istifadə olunmayan zirzəmi otaqları.
Daxili 3	Qapalı, qızdırılmayan, havalandırılan daxili məkanlar və nisbi rütubəti daimi yüksək olan, bəzən su sıçrantılarına məruz qalan qızdırılan daxili otaqlar. Səth temperaturu müvəqqəti olaraq şəh nöqtəsindən aşağı olan divar və tavanlar.	Yeməxana mətbəxləri, tualetlər, su buxarı yükü yüksək olan istehsal sexləri, daimi su sıçrantısına məruz qalmayan qapalı hovuzların divar və tavanları, soyuducu kameralar.
Xarici 1	Birbaşa hava təsirinə məruz qalmayan, lakin bəzən yaranan kondensat suyu və ya şaxta-şeh yükünə məruz qalan xarici səthlər.	Balkonların alt tərəfləri (sofitlər), lociyalar, açıq parking mərtəbələrinin tavanları, yeraltı keçidlərin divar və tavanları, üstü örtülü və qorunan giriş sahələri.
Xarici 2	Birbaşa hava təsirinə məruz qalan xarici səthlər.	Binaların adi fəsadları, divarlar və boyanmağa yararlı digər xarici səthlər.

Caparol məhsullarının konkret tətbiq sahəsi üçün yararlılığı müvafiq Texniki məlumatdakı cədvəldə göstərilir. Aşağıdakı üç yararlılıq sinfi mümkündür: - yararsız o məhdud yararlı + yararlı

(o) «məhdud yararlı» sinfi yerində xüsusi tələblər olduqda istifadəyə icazə verir. Lazım gələrsə, texniki dəstəyimizə (məsləhət) müraciət edin.

İzah:

Rütubətə, temperatur dəyişmələrinə və şaxta-şeh dövrlərinə davamlılıq örtüyün uzunömürlülüüyü üçün vacibdir. Səth yağış suyu yükünə məruz qalmasa belə, səthdə şeh nöqtəsinə çatıldıqda və ya ondan aşağı düşdükdə kondensat səbəbindən su yarana bilər. Bu vəziyyət yalnız bəzən və məhdud müddətə baş verdikdə, məs. su sıçrantısı yükü olmayan mətbəx və ya vanna otaqlarındakı daxili səthlərdə (Tətbiq sahəsi: Daxili 2), adi boya materiallarının davamlılığına nəzərəcarpacaq təsir göstərmir. Lakin xüsusi hallarda kondensat suyunun rütubəti səthə müntəzəm olaraq və uzun müddət təsir edə bilər. Bu, rütubəti yüksək olan istehsal sexlərində və ya digər nəm yerlərdə (Daxili 3) baş verə bilər. Belə hallarda rütubət yükünə daha davamlı örtük materiallarından istifadə məsləhətdir. Oxşar rütubət vəziyyəti quru olmalı olan səthlərdə də, məsələn açıq parkinq mərtəbələrinin tavanlarında (Xarici 1) yarana bilər. Əksər hallarda konstruksiya beton və armatur poladdan hazırlanır. Konstruksiya gecə soyuyub gündüz isti hava ilə təmasda olduqda səthdə kondensat suyu yarana və uyğun olmayan örtük materiallarını korlaya bilər.

Uyğun məhsulu seçmək üçün Caparol məhsullarının ayrı-ayrı tətbiq sahələrinə təsnifatında bütün bu meyarlar nəzərə alınır.

Tətbiq

Qeyd

- Tikinti elementlərinin müvafiq konstruktiv mühafizəsi həmişə təmin edilməli və sağlam/qüsursuz olmalıdır.
- Hər bir məhsulun müvafiq tətbiq sahəsi üçün yararlılığı yalnız üstünlük təşkil edən iqlim şəraitində örtüyün davamlılığına aiddir. Digər mümkün təsirlər, məs. çirklənmə, kimyəvi yüklər, yosun və ya göbələk (mikrobioloji) zədələnməsi və s. nəzərə alınmır və müvafiq qüvvədə olan Texniki məlumata uyğun qiymətləndirilməlidir.
- Tərkibinə görə örtük plyonkasının göbələk və yosun zədələnməsinə qarşı konservant ehtiva edən fasad boyları iqlim davamlılığı olsa belə Daxili 1 + 2 siniflərinə aid edilmir.
- Həlləddici əsaslı boya, emal və lazurların daxili məkanlarda istifadəsi adətən mümkündür, lakin xoşagəlməz qoxuya səbəb ola bilər. Buna görə bu məhsullar daxili istifadə üçün (o) məhdud yararlı kimi təsnif edilir (Daxili 1, 2, 3).
- Tətbiq sahələrinin təsnifatına daimi su kondensatı və su sıçrantısı səbəbindən ekstremal yüksək yükə məruz qalan sahələr, məs. duş kabinləri, buxar saunaları, qapalı hovuzların kənarları daxil deyil. Belə hallarda xüsusi örtük məhsulları tələb olunur. Lazım gələrsə, xüsusi məsləhət üçün müraciət edin.

Təvsiyələr

Müştəri xidməti mərkəzi

Tel.: +49 6154 71-71710
Faks: +49 6154 71-71711 e-poçt: kundenservicecenter@caparol.de

Beynəlxalq distribusiyası: www.caparol.com saytına baxın